



additif pour plastique 18. [119345-01-6].

mélange de 7 composants correspondant aux produits de réaction du phosphonite de di-*tert*-butyle avec du trichlorure phosphoreux, avec du 1,1'-biphényle et du 2,4-di-*tert*-butylphénol :




composant I




([1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(phosphonite) de tétrakis(2,4-di-*tert*-butylphényle)

composant II




([1,1'-biphényl]-3,4'-diyl)bis(phosphonite) de tétrakis(2,4-di-*tert*-butylphényle)

composant III




([1,1'-biphényl]-3,3'-diyl)bis(phosphonite) de tétrakis(2,4-di-*tert*-butylphényle)

composant IV




([1,1'-biphényl]-4-yl)phosphonite de bis(2,4-di-*tert*-butylphényle)

composant V



phosphite de tris(2,4-di-*tert*-butylphényle)

composant VI



4'-[bis(2,4-di-*tert*-butylphénoxy)phosphanyl]([1,1'-biphényl]-4-yl)phosponate de bis(2,4-di-*tert*-butylphényle)

composant VII

R-OH : 2,4-di-*tert*-butylphénol